

電 磁 鋼 板 ： 方 向 性 電 磁 鋼 板

日本 JFE 鐵 芯

鋼 種		厚度 (mm)	密度 (kg/dm ³)	鐵損(w/kg)	磁通密度(T)	占積率 (%)
JIS 材料代號	鋼 種			W 17/50	B8	
27G120	27JG120	0.27	7.65	1.20 以下	1.80 以上	95.0 以上
27G130	27JG130	0.27	7.65	1.30 以下	1.80 以上	95.0 以上
30G120	30JG120	0.30	7.65	1.20 以下	1.80 以上	95.5 以上
30G130	30JG130	0.30	7.65	1.30 以下	1.80 以上	95.5 以上
35G135	35JG135	0.35	7.65	1.35	1.80 以上	96.0 以上
35G145	35JG145	0.35	7.65	1.45	1.80 以上	96.0 以上
35G155	35JG155	0.35	7.65	1.55	1.80 以上	96.0 以上